



GLOBAL TIMBER

Produktblad - Thermo Ask terrasseplank og beklædning

v. december 2021



Træsart: Ask (<i>Fraxinus excelsior</i>) med oprindelse i Europa
Fugtindhold: Ovntørret til ca. 8% +/- 2%
Vægt: Ca. 550 kg/m ³
Farve: Mørkebrun (farveforskel kan ikke undgås)
Forventet Funktionstid: Terrasse: 40 år, beklædning: 50 år
Formstabilitet: 1 (skala 1-5, hvor 1 er bedst)
Farveudtræk: Sjældent (f.eks. på mure)

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

Egenskaber

- Thermo Ask er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsartens kompakthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdttræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme. Vær opmærksom på, at thermo behandlingen af ask gør træet mere sprødt, hvorfor vindridser og revner i højere grad vil forekomme.

Tolerance

- Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

