



Træsart	Western Red Ceder (Thuja Plicata) med oprindelse i Canada.
Fugtindhold	Ovntørret til ca. 14% +/- 2%
Vægt	Ca. 400 kg/m ³
Farve	Lys rødgul
Funktionstid	Beklædning: ca. 50 år
Formstabilitet	1*
Farveudtræk	1*
Varighedsklasse	2*

*skala 1-5, hvor 1 er bedst

Anvendelse

- Udendørsprodukt til facadebeklædning som anvendes over jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.
- Varighedsklasse er træets holdbarhed over for naturlig nedbrydning jf. varighedsklasse i ovenstående skema.

Tolerance

- Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).