GLOBAL TIMBER

DATABLAD - EG PRIMA TERRASSE & BEKLÆDNING APRIL 2026

TRÆSORT	Eg (Quercus roburL.) med oprindelse i Europa
FUGTINDHOLD	Ovntørret til ca. 12% +/- 2%
VÆGT	Ca. 650 kg/m^3
FARVE	Mørkebrun (farveforskel kan ikke undgås – Ipé har 9 forskellige farver ved frisk snit)
FUNKTIONSTID	Terrasse: ca. 40 år
FORMSTABILITET	3* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
FARVEUDTRÆK	3* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
VARIGHEDSKLASSE	2* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
CERTIFICERING	FSC 100% / PEFC 100%
EPD GWP TOTAL A1-A3	Generisk EPD; -1.063/m^3
MONTAGE	GT terrasseskruer GT facadeskruer

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

Kvalitet

- Forside i princippet fri for fejl, men små naturlige fejl, såsom knaster kan forekomme i mindre omfang.

Garvesyre

- Eg indeholder garvesyre, som kan fremtvinge sorte plamager ved udendørs brug.

Egenskaber

- Eg er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsortens kompakthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdttræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme.
- Varighedsklasse er træets holdbarhed over for naturlig nedbrydning jf. varighedsklasse i ovenstående skema.

Tolerance

- Tykkelse ca. +1/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

Global Timber A/S
Michael Drewsens Vej 1
DK 8270 Hoejbjerg
–

salg@globaltimber.dk
globaltimber.dk
LinkedIn
–

+45 48 27 00 00
CVR: 29 42 97 74
–

WE HEART WOOD