GLOBAL TIMBER

DATABLAD - JATOBA TERRASSE & BEKLÆDNING APRIL 2026

TRÆSORT	Jatoba (Hymenaea courbaril) med oprindelse i Sydamerika
FUGTINDHOLD	Ovntørret til ca. 14% +/- 2%
VÆGT	Ca. 1000 kg/m^3
FARVE	Rødbrun (farveforskel kan ikke undgås)
FUNKTIONSTID	Terrasse: ca. 40 år
FORMSTABILITET	3* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
FARVEUDTRÆK	4* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
VARIGHEDSKLASSE	2* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
CERTIFICERING	FSC 100%
EPD GWP TOTAL A1-A3	Generisk EPD; -1.063/m^3
MONTAGE	GT terrasseskruer GT facadeskruer

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, som anvendes over jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

Egenskaber

- Jatoba er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsortens kompakthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdttræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme. Vær opmærksom på, at Jatoba arbejder mere end andre træsorter, hvorfor ridser, revner og oprifter i højere grad vil forekomme.
- Varighedsklasse er træets holdbarhed over for naturlig nedbrydning jf. varighedsklasse i ovenstående skema.

Tolerance

- Tykkelse ca. +1/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

Global Timber A/S
Michael Drewsens Vej 1
DK 8270 Hoejbjerg
–

salg@globaltimber.dk
globaltimber.dk
LinkedIn
–

+45 48 27 00 00
CVR: 29 42 97 74
–

WE HEART WOOD