GLOBAL TIMBER

DATABLAD - TALI TERRASSE

APRIL 2026

TRÆSORT	Tali (Erythropleum spp.) med oprindelse i Vestafrika
FUGTINDHOLD	Ovntørret til ca. 14% +/-2%
VÆGT	Ca. 900 kg/m^3
FARVE	Mørkebrun til rødbrun (farveforskel kan ikke undgås)
FUNKTIONSTID	Terrasse: ca. 50 år
FORMSTABILITET	2* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
FARVEUDTRÆK	1* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
VARIGHEDSKLASSE	1* *skala 1-5, hvor 1 er bedst
CERTIFICERING	FSC 100%
EPD GWP TOTAL A1-A3	EPD HUB-1338; -822/m^3
MONTAGE	GT terrasseskruer

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, som anvendes over jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

Egenskaber

- Tali er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsortens kompakthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdttræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme.
- Varighedsklasse er træets holdbarhed over for naturlig nedbrydning jf. varighedsklasse i ovenstående skema.

Tolerance

- Tykkelse ca. +1/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst og med-/modvækst er en naturlig del af træsorten (med-/modvækst medvirker til at overfladen er mere skridsikker)

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

Global Timber A/S
Michael Drewsens Vej 1
DK 8270 Hoejbjerg
–

salg@globaltimber.dk
globaltimber.dk
LinkedIn
–

+45 48 27 00 00
CVR: 29 42 97 74
–

WE HEART WOOD